

STAC-U-THINNER

Verdunner voor STAC-U1-Systemen
 gebaseerd op aromatische koolwaterstoffen en acetaten

Beschrijving

STAC-U-THINNER is de specifieke verdunner voor STAC-U1-Systemen, welke gebaseerd zijn op vocht uitgeharde poly-urea.

STAC-U-THINNER is een mengsel van aromatische koolwaterstoffen, zonder reactieve groepen, voornamelijk xyleen, en acetaten, voornamelijk 2-methoxy-1-methyl-ethylacetaat. Het heeft geen reactiviteit t.o.v. isocyanaat- en aminegroepen.

Zijn voordelen zijn

De voordelen van STAC-U1-Systemen worden in detail omschreven in hun technische fiches.

STAC-U-THINNER wordt toegevoegd om hun viscositeit te verminderen, vooral voor:

- > Viscositeitsstijging door veroudering en/of blootstelling aan vocht tijdens transport en/of opslag
- > Spuitapplicatie.

⇒ **SNELLE RISICOLOZE INSTALLATIE**

STAC-U-THINNER wordt ook gebruikt voor de reiniging van apparatuur voor en na de applicatie.

Eigenschappen STAC-U-THINNER *

Densiteit	± 0,90	kg/dm ³
Viscositeit (20°C)	< 100	mPa.s
Vaste stof en VOC	Gewicht	Volume
	> 0 %	0 %
	< 900	g/dm ³
Standaard kleur	Transparant	

*: onder standaard condities (test methodes op verzoek)

Product bereiding

STAC-U-THINNER wordt, indien nodig, toegevoegd aan, en goed gemengd met, de specifieke coatings en coating-membranen, voor spuitapplicatie en/of viscositeitsstijging door veroudering of blootstelling aan vocht tijdens transport en/of opslag.

De maximum toegevoegde hoeveelheid per System is:

Impregnatie beton (poreuze substraten):

- > STACPRIMER-U1-HISO 15,5 %g (25 %v)
- > STACPRIMER-U1-ALUMIO 15,5 %g (25 %v)

Primer:

- > STACPRIMER-U1-HISO 6,2 %g (10 %v)
- > STACPRIMER-U1-ALUMIO 6,2 %g (10 %v)
- > STACPRIMER-U1-ZIMIO 3,2 %g (10 %v)

Intercoat:

- > STACCOAT-U1-HISO 6,2 %g (10 %v)
- > STACCOAT-U1-ALUMIO 6,2 %g (10 %v)
- > STACCOAT-U1-ZIMIO 3,2 %g (10 %v)

Topcoat:

- > STACCOAT-U1-TOPIN 8,2 %g (10 %v)
- > STACCOAT-U1-TOPEX 8,2 %g (10 %v)

Zie STAC-U1 Applicatiegidsen beton & -metaal.

Veiligheid

Zie VIB van STAC-U-THINNER.

Storage

De houdbaarheid is 12 maanden, bij standaard condities: goed gesloten verpakking, in droog goed geventileerd lokaal, 10–25°C, weg van warmte- of ontstekingsbronnen, sterke zuren, basen, oxidanten en direct zonlicht.

Verpakking

- ✓ STAC-U-THINNER 22,5 kg (± 25 L)

STAC een divisie van *GuiDan nv*
 Slameuterstraat 1 b
 B-2580 Putte, België
 ☎ : +32 15 253810
 E-✉ : info@stacoat.com
 🌐 : stacoat.com

Deze technische fiche geeft onze beste kennis weer van het Systeem en zijn Componenten, op basis van laboratoria testen en praktische ervaring. Omdat echter vele parameters tijdens de applicatie buiten onze controle vallen, kunnen deze data in geen enkel geval gebruikt worden om enige verantwoordelijk van STAC te bewijzen. We reserveren het recht om Productspecificaties te wijzigen zonder te verwtitting.