

STAC-U-THINNER-S

Verdunner voor STACOME-U-COLDFLEX, STACOAT-U2-TOPEX-S en -SP
gebaseerd op aromatische koolwaterstoffen

Beschrijving

STAC-U-THINNER-S is de specifieke verdunner voor STACOME-U1-COLDFLEX, STACOME-U2-COLDFLEX, STACOAT-U2-TOPEX-S en STACOAT-U2-TOPEX-SP, welke gebaseerd zijn op 1c poly-urea, 2c poly-urea en 2c poly-urethanen.

STAC-U-THINNER-S is een mengsel van aromatische koolwaterstoffen, zonder reactieve groepen, voornamelijk xyleen. Het heeft geen reactiviteit t.o.v. isocynaat en amine groepen.

Zijn voordelen zijn

De voordelen van STACOME-U1-COLDFLEX, STACOME-U2-COLDFLEX, STACOAT-U2-TOPEX-S en STACOAT-U2-TOPEX-SP worden in detail omschreven in hun technische fiches.

STAC-U-THINNER-S wordt toegevoegd om hun viscositeit te verminderen, vooral voor:

- > Viscositeitsstijging door veroudering en/of blootstelling aan vocht tijdens transport en/of opslag
- > Spuitapplicatie.

⇒ **SNELLE RISICOLOZE INSTALLATIE**

STAC-U-THINNER-S wordt ook gebruikt voor de reiniging van apparatuur voor en na de applicatie.

Eigenschappen STAC-U-THINNER-S *

Densiteit	± 0,87 kg/dm ³
Viscositeit (20°C)	± 0,60 mPa.s ± 15 %
Vaste stof en VOC	Gewicht
	Volume
	> 0 % 0 % < 870 g/dm ³
Standaard kleur	Transparant

*: onder standaard condities (test methodes op verzoek)

Product bereiding

STAC-U-THINNER-S wordt, indien nodig, toegevoegd aan, en goed gemengd met, de specifieke coatings en coating-membranen, voor spuitapplicatie en/of viscositeitsstijging door veroudering of blootstelling aan vocht tijdens transport en/of opslag.

De maximum toegevoegde hoeveelheid per System is:

- > STACOME-U1-COLDFLEX 6,4 %g (10 %v)
- > STACOME-U2-COLDFLEX 8,1 %g (10 %v)
- > STACOAT-U2-TOPEX-S 5,0 %g (7,5 %v)
- > STACOAT-U2-TOPEX-SP 5,0 %g (6,6 %v)

Veiligheid

Zie VIB van STAC-U-THINNER-S.

Storage

De houdbaarheid is 12 maanden, bij standaard condities: goed gesloten verpakking, in droog goed geventileerd lokaal, 10–25°C, weg van warmte- of ontstekingsbronnen, sterke zuren, basen, oxidanten en direct zonlicht.

Verpakking

- ✓ STAC-U-THINNER-S 22 kg (± 25 L)

STAC een divisie van *GuiDan nv*
Slameuterstraat 1 b
B-2580 Putte, België
☎ : +32 15 253810
E-✉ : info@stacoat.com
🌐 : stacoat.com

Deze technische fiche geeft onze beste kennis weer van het Systeem en zijn Componenten, op basis van laboratoria testen en praktische ervaring. Omdat echter vele parameters tijdens de applicatie buiten onze controle vallen, kunnen deze data in geen enkel geval gebruikt worden om enige verantwoordelijk van STAC te bewijzen. We reserveren het recht om Productspecificaties te wijzigen zonder te verwtitting.