

STACPASTE-S-Kleur

Kleurpasta voor STACOAT-U2-TOPEX-S en -SP

Beschrijving

STACPASTE-S-Kleur is de specifieke kleurpasta voor **STACOAT-U2-TOPEX-S-Clear** en **STACOAT-U2-TOPEX-SP-Clear**, welke gebaseerd zijn op 2c alifatische poly-urethanen.

STACPASTE-S-Kleur is een pasteus mengsel van specifieke pigmenten in matig vluchtige solventen, zonder hydroxylgroepen, voornamelijk MPA (methoxypropylacetaat).

Zijn voordelen zijn

De voordelen van **STACOAT-U2-TOPEX-S** en **STACOAT-U2-TOPEX-SP** worden in detail omschreven in hun technische fiches.

STACPASTE-S-Kleur wordt toegevoegd aan **-Comp-B-Clear** van **STACOAT-U2-TOPEX-S** of **STACOAT-U2-TOPEX-SP**.

STACPASTE-S-Kleur wordt toegevoegd volgens de kleurvereisten (intensiteit) van de klant. De standard mengratio is 10–15 %g het totale gewicht (**Comp-A** + **Comp-B**) van **STACOAT-U2-TOPEX-S** of **STACOAT-U2-TOPEX-SP**.

⇒ **SNELLE RISICOLOZE INSTALLATIE**

Eigenschappen **STACPASTE-S-Kleur** *

Densiteit	Blauw	± 1,1 kg/dm ³ ± 15 %
	Grijs	± 1,1 kg/dm ³ ± 15 %
	Rood	± 1,2 kg/dm ³ ± 15 %
	Wit	± 1,6 kg/dm ³ ± 15 %
Viscositeit (20°C)	± 7.500 mPa.s ± 25 %	
Vaste stof en VOC	Gewicht	Volume VOC
	> 70 % 50 % < 430 g/dm ³	
Pigment korrelgrootte	< 20 µm	
Standaard kleuren**	Blauw	(± ral 5012)
	Grijs	(± ral 7042)
	Rood	(± ral 8004)
	Wit	(± ral 9003)

*: onder standaard condities (test methodes op verzoek)

** : andere kleuren op verzoek

Product bereiding

STACPASTE-S-Kleur wordt toegevoegd aan **-Comp-B-Clear** van **STACOAT-U2-TOPEX-S** of **STACOAT-U2-TOPEX-SP**. Meng ± 1 minuut, met een spatel of met een handmenger met laag toerental (± 200 tpm).

STACPASTE-S-Kleur wordt toegevoegd volgens de kleurvereisten (intensiteit) van de klant. De standard mengratio is 10–15 %g het totale gewicht (**Comp-A** + **Comp-B**) van **STACOAT-U2-TOPEX-S-Clear** of **STACOAT-U2-TOPEX-SP-Clear**.

Praktisch

Standaard set **STACOAT-U2-TOPEX-S-Clear** of **STACOAT-U2-TOPEX-SP-Clear** is 20 kg en een blik **STACPASTE-S-Colour** is 1 kg, dus:

- > 1 blik **STACPASTE-S-Colour** is 5 %g
- > 2 blikken **STACPASTE-S-Colour** is 10 %g
- > 3 blikken **STACPASTE-S-Colour** is 15 %g.

Veiligheid

Zie VIB van **STACPASTE-S-Kleur**.

Storage

De houdbaarheid is 12 maanden, bij standaard condities: goed gesloten verpakking, in droog goed geventileerd lokaal, 10–25°C, weg van warmte- of ontstekingsbronnen, sterke zuren, basen, oxidanten en direct zonlicht.

Verpakking

- ✓ **STACPASTE-S-Blauw** 1 kg (± 0,9 L)
- ✓ **STACPASTE-S-Grijs** 1 kg (± 0,9 L)
- ✓ **STACPASTE-S-Rood** 1 kg (± 0,8 L)
- ✓ **STACPASTE-S-Wit** 1 kg (± 0,6 L)

Ander kleuren op verzoek.

Volume afhankelijk van densiteit van de specifieke kleurpasta.

STAC een divisie van *GuiDan nv*
 Slameuterstraat 1 b
 B-2580 Putte, België
 ☎ : +32 15 253810
 E-✉ : info@stacoat.com
 🌐 : stacoat.com

Deze technische fiche geeft onze beste kennis weer van het Systeem en zijn Componenten, op basis van laboratoria testen en praktische ervaring. Omdat echter vele parameters tijdens de applicatie buiten onze controle vallen, kunnen deze data in geen enkel geval gebruikt worden om enige verantwoordelijk van STAC te bewijzen. We reserveren het recht om Productspecificaties te wijzigen zonder te verwtitting.